

Обработка камня гидрофобизатором после укладки камня 100-150 р. м2  
**Также компания Еврокамень выполняет весь спектр строительных и монтажных работ любой сложности!**

### **1. Начало работ по укладке декоративного облицовочного камня**

Перед началом работы обязательно перемешайте декоративный камень не менее чем из 5 (а лучше 10 коробок) и выложите на земле будущий рисунок кладки. Это позволит облегчить решение с выбором отдельных элементов камней (по размерам и цвету) в процессе работы.

При необходимости подогнать камни по размеру используйте углошлифовальную машинку (болгарку) с диском по камню. Обязательно обратите внимание на то, чтобы на обратной стороне декоративного камня отсутствовало "цементное молочко" (тонкий пенистый слой толщиной 0.5 мм).

В случае необходимости очистите обратную сторону камня жесткой металлической щеткой или абразивной лентой. Рекомендуется перед началом укладки увлажнить с помощью малярной кисти поверхность, на которую будет устанавливаться декоративный камень и рабочую сторону самих плиток. Укладку декоративного камня лучше всего производить сверху вниз, от первой плитки в любом углу, где по расчетам должна быть первая необрезанная плитка. Это позволит исключить попадания клея на уже уложенные ряды камня.

Если Вы приобрели угловые элементы, монтаж декоративного камня начинайте с их установки, попеременно чередуя короткие и длинные стороны углов. При укладке декоративного камня с расшивкой обязательно учитывайте и соблюдайте ширину зазора между камнями. (Для разных фактур камней установлена своя норма отпуса камня с учетом рекомендуемой ширины расшивочного шва).

### **2. Укладка искусственного камня** С помощью гладкого шпателя нанесите клеевой раствор на подготовленную стену.

Толщина клеевого слоя должна быть около 0,5 см. Разровняйте нанесенный слой специальным зубчатым шпателем (рекомендуемая высота зубцов 4-6 мм). На тыльную сторону декоративного камня нанесите такой же слой раствора. Клей должен покрывать всю поверхность декоративного камня.

Для достижения наилучшей фиксации, прижав камень к стене, его необходимо, вдавить в раствор небольшими поворотными движениями, добиваясь выделения клеевого раствора на поверхность. Это позволит обеспечить дополнительную герметизацию стыков (особенно важно следить за этим при бесшовной укладке камня).

### **3. Применение гидрофобизатора для защиты декоративного камня.** Наша технология производства включает введение в бетонную смесь уже в процессе изготовления специальных добавок, значительно увеличивающих показатель водостойкости облицовочного камня Еврокамень гидрофобизирующих растворов. Однако если Вы обкладываете камнем поверхность, которая будет активно и постоянно контактировать с влагой (хлорированная вода в бассейне, стена под водостоком и т.д.) дополнительной мерой безопасности служить гидрофобизатор.